

Artikel-Nr.	2186
EAN-Code	4251744521863
Bezeichnung	Asteiche Baumkante DL 40x2200x1000 Epoxid transpar
Stärke in mm	40
Länge in mm	2200
Breite in mm	1000
Holzart	Wildeiche Tischplatte Baumkante geölt
Qualität	Asteiche Epoxid tran
Oberfläche	vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)
Lamellenart	DL Baumkante geölt
Lamellenbreite	fallend mit Baumkante
Verpackung / Folierung	foliert+Karton
Beschreibung	LARBON Massivholzplatten Asteiche Tischplatte mit echter natürlicher Baumkante, DL durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste erwünscht, Oberseite Äste und gespaltener Riss mit EPOXIDHARZ TRANSPARENT ausgegossen, farblich nicht sortiert), Unterseite mit 3 eingefrästen Gratleisten, HF 8+/-2%, D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 120, allseitig geölt, einzeln foliert im Karton, Abmessung 40 x 2200 x 1000mm
Holzfeuchte	Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht
Verleimung	Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%). Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.
DIN-Normen	Alle LARBON [®] Massivholzplatten übertreffen die notwendigen Vorgaben der Europäischen Normen DIN EN 13353 (technische

	Anforderungen) und DIN EN 13017-2 (optische Erscheinungsklassen) deutlich.
--	---